

POLIURETÁN FARAGASZTÓ 66 A

1 / 1 Oldal

Műszaki jellemzők:

Bázis	1 Komponenses poliuretán
Konzisztencia (Állag)	Folyékony
Kötési rendszer	Légnedvességgel való polimerizáció
Nyitott idő (*)	Kb. 30 perc
Kiadósság	Kb. 150 ml / m ²
Térfogatvesztés (teljes kikeményedés után)	Nincs
Présidő (*)	Kb. 3 óra
Préselési erő (*)	1 kg / cm ² Kontaktolva préselve
Vízállóság (EN 204)	D 4
Húzóerő (EN 204)	> 10 N / mm ²
Szilárdanyag tartalom	95 %
Fajsúly	1,10 g/cm ³
Hőállóság (teljes kikeményedés után)	-30°C-tól +100°C-ig

(*) ezek az értékek változhatnak környezeti tényezőktől, pl. hőmérséklettől, nedvességtől és a hordozófelületek típusától függően

Termékleírás:

A 66 A egy, egy komponenses, használatra kész ragasztó, poliuretán bázissal, rendkívüli vízállósággal.

Tulajdonságok:

- Erős kötőerő
- Egyszerű használhatóság
- Könnyen és tisztán eldolgozható
- D 4-es vízállóság
- Kitölti a felületi egyenetlenségeket
- Tartós ragasztás
- Nedves fára is alkalmazható
- Professzionális termék

Felhasználás:

Ragasztás a faiparban (bútorgyártásban is), építőiparban. Ajtók és ablakok, kerti bútorok és szigetelőanyagok ragasztásához (kivéve Styropor), valamint faszerkezetek ragasztásához is. Szendvicspanelek ragasztásához.

Vörösfenyő és egyéb magas gyanta tartalmú faanyagok ragasztása esetén mindenképpen végezzen próbaragasztást.

Alkalmazás:

A ragasztót ecsettel vagy finom fogazatú glettvassal egyenletesen hordjuk fel a felületre, majd préseljük minimum 3 órán keresztül. Nedves felületre is alkalmas.

Tisztítás: acetonnal

Javítás: saját anyagával

Csomagolás:

Szín: barna

Kiszerelés:

250 ml, 750 ml műanyagflakonban, 5L fémkannában. A bontott csomagolású terméket rövid időn belül kell használni.

Eltarthatóság és tárolás:

A gyártástól számított 12 hónapig bontatlan csomagolásban, hűvös és száraz helyen, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten tárolva.

Alapfelület állapota:

Tulajdonsága: tiszta, száraz, por- és zsírmentes Minden szokványos építőipari alapfelülethez. Kivéve: PE és PP. **Nedvesített alapfelület gyorsítja a kötési időt és enyhén habosítja a ragasztóanyagot.** Javasoljuk, hogy felhasználás előtt végezzen próba ragasztást az alapfelület alkalmasságának a céljából.

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.

POLIURETÁN FARAGASZTÓ 66 A

2 / 1 Oldal

Címketartalom:

Szimbólum: Xn. - Ártalmas

R - mondat: 20, 42, 36/37/38

S – mondat: 26, 28, 38, 45

Tartalmaz: Diphenylmetan-4.4' -Di-isocyanat

Munkavédelmi javaslat: A szokásos munkahigiéniai előírások betartása.

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.