

SILIRUB 2/S

1 / 2 Oldal

Hűtőkamrák- és élelmiszertároló helyiségekhez (nedveshelységek, akril kádak és zuhanytálcák tömítésére)

Műszaki adatok:

Bázis	Polisziloxán
Konzisztencia (Állag)	Stabil paszta
Kötési rendszer	Légnedvességgel való polimerizáció
Bőrképződés	Kb. 10 perc (23°C/50% relatív nedvesség)
Kötési sebesség	2 mm/24h (23°C/50% relatív nedvesség)
Térfogat veszteség (teljes kötés után)	<2 %
Keménység	16±5 Shore A
Fajsúly	1,0 g/ml Színezék tartalom esetén: 1,2 g/ml
Hőmérsékleti ellenállás	-60°C-től +180°C-ig
Rugalmas visszaugrás (ISO37)	>80%
Maximális deformáció (ISO 11600)	25%
Rugalmassági modulus 100% (ISO 37)	0,27 N/mm ²
Maximális húzófeszültség (ISO 37)	1,1 N/mm ²
Szakadási nyúlás	800 % (DIN 53504)

Termék:

Silirub 2/S egy kiváló minőségű, semleges, egykomponensű, szilikon bázisú fugatömítő, amely fungicid tartalmú egyben. Mely gomba és csíramentességet biztosít.

Csomagolás: 310 ml-es kartus, 300 ml-es, 600 ml-es alufóliában

Tulajdonságok:

- Könnyű alkalmazhatóság
- Szín tartó, UV- álló
- A kikeményedés után rugalmas marad.
- Nagyon jó tapadás sok fajta alapfelülethez.
- Szinte szagtalan

Alkalmazások:

Konyha és szaniter helyiségek tömítésére
Hűtőkamrák és szellőző berendezések tömítésére.
Konténergártás területén.
Különböző dilatációs fugákhoz.
Üvegezési munkákhoz.

Csomagolás:

Szín: fehér, transzparens, szürke, barna, fekete

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.



SILIRUB 2/S

2 / 2 Oldal

Eltarthatóság:

12 hónap bontatlan csomagolásban, hűvös és száraz helyen, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten tárolva. Fagymentes helyen.

Felületek:

Típus: valamennyi szokványos felületre

A felület állapota: tiszta, száraz, por- és zsírmentes

Előkészítés:

a porózus felületek alapozása Primer 150 alapozóval (lásd a Soudal Primer táblázatot)..

Javasolunk egy előzetes összeférhetőségi vizsgálatot.

Munkavédelmi ajánlás:

Tartsa be a szokásos ipari higiénéjét.

Megjegyzések:

- Vegyileg teljesen semleges (pH=7)

Címketartalom:

Szimbólum: nincs

R - mondat: nincs

S – mondat: nincs

Illesztési méret:

Minimális szélesség: 5 mm

Maximális szélesség: 30 mm

Minimális mélység: 5 mm

Javaslat: mélység = 2x szélesség

Alkalmazás:

Módszer: kézi- vagy pneumatikus pisztoly

Alkalmazási hőmérséklet: +1°C-tól +30°C-ig

Tisztítás: benzinnel közvetlenül a használat után

Megmunkálás: szappanos víz a bőrösödés előtt

Javítás: saját anyagával

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.