

**SOUDABAND**

Állás: 2005. 03. 14.

1./2. oldal

**Műszaki tulajdonságok:**

Szalagvastagság	összesen: 1,5 mm SBS bitumen: 1,45 mm alumínium réteg: 0,063 mm
Súly	1,5 kg/m <sup>2</sup>
Szín	antracit, szürke
Szakítószilárdság	18 N/mm <sup>2</sup>
Szakadási nyúlás	alumínium réteg: 11 % bitumen: 2,000 %
Hőállóság	-20 °C – +80 °C
Olvadáspont	+95 °C
UV-stabilitás	jó
Építőanyag osztály (DIN 4102, 1. rész)	B2

**Termékleírás:**

A SOUDABAND egy felhasználásra kész elasztoműanyag alumínium szigetelőszalag, amely SBS bitumen izobutilén alapú, öntapadó réteggel rendelkezik. A bitumenrétegen lehúzható szilikon fólia található.

**Terméktulajdonságok:**

- Jó tapadás változatos alapokon
- Vízálló
- UV- és időjárásálló
- Öntapadós
- Páradiffúzióknak ellenálló

**Alkalmazása:**

- Ereszcsatornák, lefolyócsövek, kémények, hullámlemez, tetőablakok, fénykúpok, padlásablakok, mellvédburkolatok szigetelés
- Univerzális szigetelő- és javítószalag
- Üvegtetőszerkezetek szigetelése
- Lakókocsok, konténerek homlokzatok építésénél és fémmegmunkálásnál

használt lemezek ill. átfedő elemek szigetelése

- Élek, csatlakozók szigetelése, ahol egyébként vízgőz- és gázdifúziós szigetelés szükséges.

**Szállítási változatok:****Szín:**

alumínium- vagy ólomszínű (bevonat), fekete (ragasztós felület)

**Csomagolás:**

7,5 cm –	8 db 10 méteres tekercs/doboz
10 cm –	6 db 10 méteres tekercs/doboz
15 cm –	4 db 10 méteres tekercs/doboz
22,5 cm –	2 db 10 méteres tekercs/doboz
30 cm –	2 db 10 méteres tekercs/doboz

**Eltarthatóság:**

Száraz, hűvös (+5 °C és +25 °C között) helyen, bontatlan csomagolásban tárolva 12 hónap. A felnyitott dobozokat jól zárja le és rövid időn belül használja fel.

MEGJEGYZÉS: A fenti információk és technikai tanácsok legjobb tudásunk szerint kerülnek bemutatásra, de nem kötelező érvényű tanácsok, beleértve bármely harmadik fél ipari tulajdonjogát is. A fenti információk nem mentesítik a termék felhasználóját a javaslataink önálló átvizsgálása alól, annak megállapítása érdekében, hogy a tervezett eljárásokra és célokra a termék alkalmas-e. Termékeink felhasználása, alkalmazása, valamint az általunk adott tanácsok alapján gyártott termékek hatáskörükön kívül esnek, ezért ezek kizárólag az Ön felelősségi körébe tartoznak. Termékeink értékesítése általános értékesítési és szállítási feltételeink szerint történik.

---

**Soudaband**

---

**Állás: 2005. 03. 14.****2./2. oldal****Alapok:**

Minden szokásos épületfelületen alkalmazható. A ragasztófelületnek teherbírónak, tisztának, száraznak, por- és zsírmentesnek kell lennie. A porózus felületeket SOUDABAND PRIMER-rel

**Feldolgozás:**

A tekercsről vágja le a szükséges mennyiséget. Az elválasztó fóliaréteget húzza le, a SOUDABAND-et erősen, légbuborékok elkerülése mellett, nyomja rá a felületre. Több csík egymás mellé ragasztása esetén ügyeljünk arra, hogy a szalagokat legalább 25 mm-es átfedéssel ragasszuk fel.

*Alkalmazási hőmérséklet: +5 °C – +30 °C.*

kezelje elő. Minden felületen javasolt először tapadási és megfelelőségi vizsgálatot végezni. Néhány PVC és EPDM fólia esetében tapadási problémák merülhetnek fel.

Tisztítás: közvetlenül használat után a SURFACE CLEANER-rel vagy lakkbenzinnel.

**Biztonsági javaslatok:**

Tartsa be a szokásos munkahelyi higiéniai előírásokat. A termékbiztonsággal és kezeléssel kapcsolatos további információkért olvassa el a csomagoláson található utasításokat.

---

MEGJEGYZÉS: A fenti információk és technikai tanácsok legjobb tudásunk szerint kerülnek bemutatásra, de nem kötelező érvényű tanácsok, beleértve bármely harmadik fél ipari tulajdonjogát is. A fenti információk nem mentesítik a termék felhasználóját a javaslataink önálló átvizsgálása alól, annak megállapítása érdekében, hogy a tervezett eljárásokra és célokra a termék alkalmas-e. Termékeink felhasználása, alkalmazása, valamint az általunk adott tanácsok alapján gyártott termékek hatáskörünkön kívül esnek, ezért ezek kizárólag az Ön felelősségi körébe tartoznak. Termékeink értékesítése általános értékesítési és szállítási feltételeink szerint történik.

---