

## BUTYBAND ALU

1 / 2 Oldal

Szalagvastagság	<b>Teljes vastagság: 0,6 mm</b> Butylkaucsuk: 0,55 mm Alumínium fólia: 0,05 mm
Páradiffúziós sűrűség	2,5 g/m <sup>2</sup> / 24 óra
Sűrűség	1,00 g/ml
Formastabilitás (ISO 7390)	3 mm alatt +5°C és +70°C között
Hőállóság	-30 °C és +80°C között
UV stabilitás	Jó
Építőanyag osztályozás (DIN 4102)	B2 (nehezen éghető)

### Termék:

A Butyband egy öntapadó tömítő szalag, butil-kaucsuk réteggel (0,6 mm) ellátott alumínium fólia, összeillesztésénél keletkezett hézagok tömítésére és lefedésére. Gyors eredményt érhetünkkel vele. A butil-kaucsuk rétegen egy lehúzható öntapadós fólia található.

### Tulajdonságok:

- Könnyű alkalmazhatóság
- Hőállóság -30°C és +80°C között
- Öntapadó, kiváló tapadással szinte minden felületre azonnal
- Vízálló
- Ellen áll az időjárás hatásaival szemben
- Azonnali tömítést biztosít
- Páradiffúziós tulajdonság
- UV álló
- jó festhetőség
- enyhe olaj kicsapódás a felületen
- összeférhető a bitumennel
- flexibilis tulajdonságú a hidegben

### Kiszerezés:

Szélesség (m)	Db / karton	Tekercs hossz (cm)
7,5	8	10
10	6	10
15	4	10
22,5	3	10
30	2	10

### Felhasználás:

- hasadékok, repedések, rések elzárásával, az időjárás behatásaival szemben ellen állóvá tehető.
- Tetőelemek (kémények, tetőablakok, kupolák, szigetelő elemek körüli rések, repedések tömítésére, lezárására)
- Vízvezető csatornák tömítésére
- Összeillesztéseknél keletkezett hézagok lefedésére.
- Üvegszerkezetek tömítésére
- Univerzális felhasználhatóság
- Bádoggal átfedések és repedések tömítésére a konténergépjárművekben, lakókocsigépjárművekben és fém szerkezeteken.
- klímaberendezések és szellőzőcsatornák tömítésére
- minden olyan helyen alkalmazható, ahol szükség van a páradiffúziós tulajdonságra

### Alapfelület:

Bitumen bázisú tetőanyagokhoz is, valamint számos építőanyaghoz.

### Színválaszték:

Alumínium vagy ólomszín (rétegelt), szürke (tapadó réteg)

### Szavatosság:

12 hónap a gyártási dátumtól számítva, bontatlan csomagolásban, száraz hűvös helyen (+5°C és +25°C között).

**Termikus stabilitás:** -20 C és +80 C között.

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.

---

## BUTYBAND ALU

---

2 / 2 Oldal

**Alkalmazás:**

Az alapfelületnek tisztának, törmelék-, zsír-, és pormentesnek kell lennie. Vágja le a szalag hosszúságából a kívánt hosszúságot, távolítsa el a védőfóliát az öntapadó rétegről, majd nyomja erősen rá a szigetelni kívánt felületre. Győződjön meg róla, hogy a ragasztószalag közvetlenül a kívánt felülettel érintkezik (lég zárvány mentesség).  
Alkalmazzon 55 mm átfedést, amennyiben több csíkot ragaszt fel a felületre.

**Felhasználási hőmérséklet:**

+1 C és +25 C között.

+ 5 C alatt nem ajánlott felhordani.

Tisztítás: lakkbenzinnel

Hígítás: denaturált szesszel

**Munkavédelem:**

Tartsa be a szokásos munkahigiéniai előírásokat.

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.