

SWS Inside Extra

Felülvizsgálat: 2020.05.05.

1 / 2 Oldal

Műszaki adatok:

Anyaga	Nem szőtt szintetikus gyapjú
Ragasztó réteg	Akril diszperzió
Védő réteg	Szilikonozott fólia
Szakítószilárdság (hosszirányú) EN 12311-1	≥ 120 N/50mm
Szakítószilárdság (keresztirányú) EN 12311-1	≥ 230 N/50mm
Szakadási nyúlás (hosszirányú) EN 12311-1	≥ 30%
Szakadási nyúlás (keresztirányú) EN 12311-1	≥ 230%
Éghetőség EN 13501-1	Class E (normál éghető)
Légáteresztési együttható EN 1026	$a \leq 0,1 \text{ m}^3/[\text{h.m.}(\text{daPa})\text{n}]$
Páradiffúziós ellenállás (Sd) EN ISO 12572	≥ 47 m
Súly	415 g/m ² (+/- 10%)
Hőállóság**	-30°C – +80°C
Alkalmazási hőmérséklet	-10°C – +35°C

* ezek az értékek változhatnak környezeti tényezőktől, pl. hőmérséklettől, nedvességtől és a hordozófelületek típusától függően

** Teljes kötést követő állapotában

Termék leírása:

Az SWS Inside Extra egy teljes felületén öntapadós, rugalmas, párazáró és légtömör fólia, ablakok, ajtók és panelcsatlakozások belső oldali tömítéséhez. A nyomtatott oldal egy folytonos, öntapadós ragasztócsikkal rendelkezik, amellyel könnyen és hatékonyan lehet illeszteni az ablak profilhoz. A hátsó oldalon egy erőteljes, teljes felületén öntapadós ragasztó réteg rögzíti a falszerkezethez. A puha, szintetikus gyapjú anyagnak köszönhetően a fólia azonnal ragasztható, vakolható.

Jellemzők:

- Légtömör
- Párazáró
- Teljes felületén öntapadós ragasztó réteg a falszerkezethez
- Öntapadós ragasztócsík az ablak profilhoz (nyomás érzékeny)
- Rugalmas
- Vakolható, könnyen illeszthető
- Jó hőállóság
- Alkalmazható hideg körülmények között
- Nincs kötési idő, nincs várakozás
- Egyszerű beépítés, könnyen hajtható sarkok
- Megfelel DIN 4108 (EnEv) előírásoknak és a RAL beépítési követelményeknek

- SWS rendszer része (Soudal Window System)

Alkalmazások:

- Belső oldali párazáró és légtömör csatlakozás kialakítása:
 - Falszerkezetek kapcsolódása
 - Nyílászáró beépítés

Csomagolás:

Szín: rózsaszín
Kiszérelés: tekercs (dobozban)
Hossz: 30 m
Vastagság: 0,75 mm
Szélesség: 70 mm, 100 mm, 150 mm

Eltarthatóság és tárolás:

Száraz, hűvös helyen, +5°C és +25°C között bontatlan csomagolásban tárolva, felhasználható a gyártást követő 24 hónapon belül.

Alapfelületek:

A ragasztandó felület legyen szilárd, tiszta, száraz, zsír- és pormentes. Erősen nedvszívó alapfelület esetén javasoljuk Primer 150 mélyalapozó alkalmazását.

Előzetes kompatibilitási teszt elvégzése javasolt minden alapfelület esetében.

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, nem vállalhatunk felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.

SWS Inside Extra

Felülvizsgálat: 2020.05.05.

2 / 2 Oldal

Alkalmazás:

Az SWS Inside Extra kizárólag a belső oldalra javasolt. A beépítés módjától függően a fóliát rögzítheti az ablak profilon az ablak beépítése előtt és után egyaránt. A fóliát rögzítheti egy hosszú elemként, vagy 4 külön darabként. Mindkét esetben szükséges sarkonként 5-10 cm ráhagyással számolni. Tekerje le a szükséges mennyiséget, távolítsa el védőfóliát az öntapadó ragasztócsíkról, majd rögzítse a profilon, vagy távolítsa el a védőfóliát a nem nyomtatott oldalról és ragassza a homlokzati elemre. Győződjön meg, hogy a feliratos oldal látható maradjon. Távolítsa el a további védőfóliákat és illessze a szalagot a falszerkezethez. Ne feszítse meg a fóliát, különben nem lesz képes követni a szerkezeti

mozgásokat. Az öntapadós ragasztó felület nyomásérzékeny, minél erősebben préseljük a felülethez, annál jobb tapadást érhetünk el, ehhez javasoljuk henger alkalmazását. Tisztítás: a ragasztó maradványokat Soudal Ragasztó Eltávolító segítségével. Javítás saját anyagával.

Munkavédelmi javaslat:

A szokásos munkahigiéniai előírások betartása.

Megjegyzés:

A fólia és a felület hőmérséklete legyen az alkalmazási tartományon belül. Ne használja párás, nedves felületen.

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, nem vállalhatunk felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.